



Flood® Spa-N-Deck® Mano Base

Spa-N-Deck® 100% Acabado Acrílico

Acabado Claro para Madera



Guía de Aplicación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Flood Spa-N-Deck Mano Base y Spa-N-Deck 100% Acabado Acrílico son acabados de alta calidad diseñados para terrazas (decks) de madera. Spa-N-Deck Mano Base es el primer paso para usar Spa-N-Deck 100% Acabado Acrílico para madera. La Mano Base es especialmente recomendada para superficies horizontales como terrazas. La Mano Base penetra profundamente en el poro de la madera, dando una adhesión superior y protección contra la humedad asegurando mayor protección y durabilidad contra las peladuras. Estos productos proveen también protección contra los rayos UV. El sistema Spa-N-Deck 100% Acabado Acrílico para madera se une "sobre" y "dentro" de la madera, proporcionando un acabado fuerte, duradero y brillante que realza el carácter natural de la madera.

USOS BASICOS

- Para uso exterior.
- Superficies exteriores de madera como: Terrazas, muelles, cercas, tejas de madera, madera tratada a presión, moldes y muebles exteriores.

DATOS TECNICOS

MANO BASE

Acabado: No se usa para dar acabado

Estado: Liquido

Medio: Aceite / Mezcla acrílica.

Flamabilidad: No aplica.

Combustibilidad: No aplica.

Caducidad: 2 años mínimo.

Presentaciones: Galón (3.78 lts) y cubeta (19 lts)

ACABADO ACRILICO

Acabado: Acrílico de poco brillo

Estado: Liquido

Medio: 100% Acrílico

Flamabilidad: No aplica

Combustibilidad: No aplica

Caducidad: 2 años mínimo

Presentaciones: Galón (3.78 lts) y cubeta (19 lts)

Colores: Natural, Miel Natural, Cedro, Secoya Rojo, Castaño y Sedona

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Direcciones generales:

Las superficies que van a ser cubiertas deberán estar libres de suciedad, mugre, grasa y acabados previos.

Superficies de madera nueva:

El tiempo ideal para proteger la madera nueva es de 1 a 3 meses después de instalarla. Algunas superficies nuevas de madera como el cedro pueden tener una superficie vidriosa que no permite una

máxima penetración del acabado. Este vidriado en la madera nueva deberá ser tratado con una solución de Wood Stripper, cloro y agua.

Superficies de madera que ya ha sido expuesta a la intemperie:

Las superficies de madera sin acabado que han sido expuestas a la intemperie por más de 6 meses requieren una limpieza antes de aplicar el acabado. Utilice el WoodCleaner de Flood (de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta), con el apoyo de una lavadora a presión o un cepillo de cerdas duras para remover la fibra suelta de la madera, polvo, grasa u otro contaminante de la superficie.

Superficies de madera con acabados previos:

Aplíquese sobre madera al natural o madera que ya ha sido tratada anteriormente con Spa-N-Deck. Cualquier otro tipo de acabado previo deberá ser removido utilizando el Wood Stripper de Flood o lijando la superficie antes de proceder a aplicar el acabado.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Brocha: Use brocha sintética de alta calidad.
- Rodillo: Cubierta sintética con pelusa de 3/8" para superficies medio lisas y ásperas; pelusa de 3/16" para superficies lisas.
- Spray: Boquilla de .010-.014 a 1800-200 psi
- Almohadilla: Usar en superficies horizontales solamente.

APLICACIÓN DE LA MANO BASE

1. Mezcle bien antes y durante la aplicación. Una vez seguidos los pasos para preparar la madera y la superficies este bien limpia, empiece la aplicación de Spa-N-Deck Mano Base sobre la madera HUMEDA.
2. Permita que el Spa-N-Deck Mano Base seque completamente (1-2 horas aprox.).
3. Aplique solo una mano de Spa-N-Deck Mano Base.

APLICACIÓN

1. No diluya. Pruebe el color en alguna área pequeña y poco visible.
2. Mezcle antes y durante la aplicación.
3. Para una mejor uniformidad en el color mezcle entre los diferentes contenedores todo el material que será usado en una sección.
4. Proteja con una cubierta todo lo que desee que no sea salpicado con el producto, incluidas plantas y arbustos.
5. No aplique el producto si se esperan condiciones de humedad en las próximas 24 horas.
6. Una vez que la Mano Base haya secado completamente aplique el Spa-N-Deck 100% Acabado Acrílico
7. Siempre aplique en dirección de la veta.
8. Superficies verticales deberán ser trabajadas de arriba hacia abajo.
9. No interrumpa la aplicación a la mitad de la superficie.
10. Nunca se aplique al sol o sobre superficies calientes.
11. Se recomiendan 2 manos. Aplique la segunda mano cuando la primera penetre (usualmente entre los 15 y 30 minutos) y antes de que seque por completo.



Flood® Spa-N-Deck® Mano Base

Spa-N-Deck® 100% Acabado Acrílico

Acabado Claro para Madera



Guía de Aplicación

TIEMPO DE SECADO

- Spa-N-Deck Mano Base seca en 1-2 horas.
- Spa-N-Deck 100% Acabado Acrílico seca en aproximadamente 24 horas.

RENDIMIENTO

- De 14 a 24 m² por galón a 2 manos.
- El rendimiento varía dependiendo la edad y densidad de la madera.
- Se recomienda aplicar una mano de Mano Base y dos manos de Spa-N-Deck Acabado Acrílico.

LIMPIEZA

- Lave las herramientas con agua y jabón.

MANTENIMIENTO

Cada año inspeccione el acabado. Si encuentra áreas que se han desgastado o agrietado, prepare una solución de cloro y agua y pásela sobre el área afectada con un cepillo, enjuague completamente y mientras la madera esta húmeda aplique una mano adicional de Spa-N-Deck Acabado Acrílico.

NATURAL	MIEL NATURAL
CASTAÑO	CEDRO
SEDONA	SECOYA ROJO

Paleta de colores disponibles para el Spa-N-Deck 100% Acabado Acrílico.